

# SUPER Q EPICOX OXIDE PRIMER (E-1008)

- Formulated from epoxy resin
- Excellent base for Epoxy and Polyurethane system
- Excellent adhesion, impact, abrasion resistance and rust preventive
- Provide an excellent base for high quality finishes
- Easy application

## အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- သံနှင့်သံထည်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်များ၊ သင်္ဘောများ၊ စတီးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။

## ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

- တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ 15.5 m<sup>2</sup> အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

## ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

- မျက်နှာပြင် သာမန်ခြောက်သွေ့ချိန် - ၂ နာရီ
- ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၈ နာရီ

## အသုံးပြုနည်း

- GUN ဖြင့်မှတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ BRUSH (သို့) ROLLER ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်နိုင်ပါသည်။
- 4 parts comp A : 1 part comp B
- Super Q Thinner ဖြင့် ၎င်းဆေးသား၏ ၀ - ၁၀ % အထိရောနှော၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

## မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

- ဆေးသုတ်မည့်မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ပြီးအညစ်အကြေးများမှ ကင်းစင်နေရမည်။ ဖယောင်း၊ ဆီနှင့် အညစ်အကြေးများကို solvent ဖြင့် သေချာဆေးကြောထားရမည်။ Coating မထပ်ခင် ဆားပျော်ရည်၊ ဖုန်မှုန့် အညစ်အကြေးများကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားထားရမည်။

## အရောင်အဆင်း

- နီညိုရောင်

## ဂုဏ်သတ္တိများ

- Epoxy resin အမျိုးအစားကိုသုံးထားသဖြင့် ကုပ်အားကောင်းမွန်သည်။
- ပွန်းတိုက်တိုက်စားမှုကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ပြီး နေ၊ ရေ၊ လေ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည်။
- သံထည်မျက်နှာပြင်များ သံချေးတက်ခြင်း၊ ကြွပ်ဆတ်ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
- ပင်လည်လေတိုက်ခတ်မှု နှင့် ဆားရေကို ခုခံနိုင်သည်။
- Phenolic အမျိုးအစား ဖြစ်၍ အပူဒဏ်ခံနိုင်သည်။
- Special Resin အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဆေးစက်ကျခြင်း စီးကျခြင်း မရှိပဲ မျက်နှာပြင်တွင်နစ်မြုပ်ကုပ်တွယ်ထားနိုင်သည်။
- ခြောက်သွေ့မှု မြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။