

SUPER Q EPOXY COALTAR BLACK 91

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- စတီး၊ သစ်သား၊ ကွန်ကရစ်၊ မြေအောက်၊ ရေအောက်ပိုင်းများ၊ ဓာတုဗေဒဒဏ်မှ ကာကွယ်ခြင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောကန်၊ သင်္ဘောအောက်ပိုင်း ဘဲလက်များ၊ သံမဏိ၊ သံထည်ပစ္စည်းများ၊ အတွက် သံချေးတတ်ခြင်းကို ကာကွယ်သောဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

- တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ ၅.၆-၆.၉ အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ခြောက်သွေ့ချိန် - ၂ နာရီ

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၁၈ နာရီ

အသုံးပြုနည်း

- GUN ဖြင့်မှတ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ BRUSH (သို့) ROLLER ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်နိုင်ပါသည်။ PART A (၄ဆ) နှင့် PART B (၁ဆ) ရော၍ မိနစ် ၃၀ ခန့် သမအောင်မွှေ၍ သုံးစွဲရပါမည်။ Super Q Thinner No.30 ဖြင့် ၎င်းဆေးသား၏ ၀-၅ % အထိရောနှော၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

- ဆေးမသုတ်မီ မျက်နှာပြင်အားလုံး လုံးဝခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းစွာ ရှိနေစေရပါသည်။

အရောင်အဆင်း

- အမဲရောင်

ဂုဏ်သတ္တိများ

- ထိခိုက်ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ၏ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မြင့်စေသည်။
- ဆေးသားမျက်နှာပြင်မာကြောမှုအရမ်းကောင်းတယ် ၊ ဆေးသားကပ်တွယ်မှုကုပ်အားကောင်းမွန်ပြီး ပွန်းပဲ့မှုခြစ်ရာဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
- Brush , Roller, Spray တို့နှင့် အလွယ်တကူသုတ်လိမ်းနိုင်သည်။
- သံချေးတတ်ခြင်းဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။
- ပြင်ပ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။