

SUPER Q VINYL TAR

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- ပင်လယ်ဆားငံရည် နှင့် ဓာတုဗေဒကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒဏ်မှကာကွယ်နိုင်သည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

- တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ ၈-၁၀ အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ခြောက်သွေ့ချိန် - ၅နာရီ

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၅ နာရီ

အသုံးပြုနည်း

- GUN ဖြင့်မှတ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ BRUSH (သို့) ROLLER ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်နိုင်ပါသည်။
Super Q Thinner ဖြင့် ဆေး၏ ၁၀-၃၀ % အထိရောနှော၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

- Epoxy Coaltar Primer သုတ်ပြီး Vinyl Anti-Fouling မသုတ်မီ ကြားခံဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့ပြီး သန့်ရှင်းသော ခံဆေးပေါ်တွင်သုတ်ရန်ဖြစ်သည်။

အရောင်အဆင်း

- အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်

ဂုဏ်သတ္တိများ

- အက်ဆစ်ပျော့၊ အညစ်အကြေး၊ အယ်ကာလီ၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီမေး ဖိတ်စင်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ခြင်း။
- ပြင်းထန်သော ထိခိုက်ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
- ဆားငံရည်ဒဏ်နှင့် စက်ရုံသုံး Chemical များကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ခြင်း။
- ဆေးသားကပ်တွယ်မှုကုပ်အား အထူးကောင်းမွန်ခြင်း။