

C-20 ENAMEL PAINT

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အဆောက်အဦများ၏ အတွင်းအပြင်နှစ်ဖက်လုံးရှိသစ်သားမျက်နှာပြင်၊ သံသတ္တုမျက်နှာပြင်၊ အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်နှင့် စက်ယာဉ်ပစ္စည်းများအားလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

တစ်ဂါလံသုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ 40-50 အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

သာမန်ထိတွေ့သုတ်လျှင်	2-3 နာရီ
ခပ်ထူထူဖိသုတ်လျှင်	20နာရီ
ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင်	3နာရီ

အသုံးပြုနည်း

C-20 ဆီဆေး၏ ၅% မှ ၁၀ % အထိ Thinner ရောစပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု

ဆေးမသုတ်မီ မျက်နှာပြင်အားလုံး လုံးဝခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းစွာရှိနေစေရပါမည်။

အရောင်အဆင်း

အရောင်မျိုးစုံထုတ်လုပ်ပါသည်။ C-20 COLOUR CARD တွင်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။