

G-3 RED OXIDE PRIMER

ဂုဏ်သတ္တိများ

သံထည်မျက်နှာပြင်နှင့်သံထည်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်များပါအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လျှင်မြန်စွာခြောက်သွေ့နိုင်ပြီး၊ သံချေးတက်၊ ကြွပ်အက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အခံသုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

တစ်ဂါလံတစ်ထပ်သုတ်လျှင် မီတာ 30.35 အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

သာမန်ထိတွေ့သုတ်လျှင် 20.-30 မိနစ်

ခပ်ထူထူဖိသုတ်လျှင် 5.6 နာဂီ

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် 5.6နာဂီ

အသုံးပြုနည်း

G-3 RED OXIDE PRIMER ၏၅% မှ ၁၀%အထိ G-3 Thinner G-၃ TURPENTINE ရောပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ရန်

ဆေးမသုတ်မှီ၊ဆေးသုတ်မည့်မျက်နှာပြင်အားလုံးခြောက်သွေ့သန်ရှင်းစွာရှိနေရပါမည်။

အရောင်အဆင်း

နီညိုရောင်

မီးခိုးရောင်

လိမ္မော်ရောင်