

HOME TEX RED OXIDE PRIMER

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သံထည်မျက်နှာပြင်နှင့်သံထည်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လျှင်မြန်စွာခြောက်သွေ့နိုင်ပြီး၊သံချေးကိုကြွပ်ဆပ်သောကွဲအက်မှုများကိုခုခံကာ ကွယ်နိုင်သည်။အခံသုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

တစ်ဂါလံသုတ်လျှင်စတုရန်းမီတာ 30-35 အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

သာမန်ထိတွေ့သုတ်လျှင် - 20-40 မိနစ်

ခပ်ထူထူဖိသုတ်လျှင် -5-6 နာရီ

ဒုတိယအကြိမ်သုတ်လျှင် 5-6နာရီ

အသုံးပြုနည်း

HOME TEX RED OXIDE ၏ ၅% မှ ၁၀% ထိ Thinner ရောစပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု

ဆေးမသုတ်မှီ မျက်နှာပြင်အားလုံးသည် လုံးဝခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းစွာရှိနေရပါမည်။

အရောင်အဆင်း

နီညိုရောင်