

SUPER Q EPICOX CLEAR PRIMER(E-1000)

- Formulated from epoxy resin
- Excellent adhesion, impact, abrasion resistance and rust preventive
- Provide an excellent base for high quality finishes
- Easy application

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- သံနှင့်သံထည်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်များ ၊ သင်္ဘောများ၊ စတီးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

- တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ 11.1 – 15.4 m² အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

- မျက်နှာပြင် သာမန်ခြောက်သွေ့ချိန် - ၁ နာရီ
- ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၂ နာရီ

အသုံးပြုနည်း

- GUN ဖြင့်မှတ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ BRUSH (သို့) ROLLER ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်နိုင်ပါသည်။
- 4 parts comp A : 1 part comp B
- Super Q Thinner ဖြင့် ၎င်းဆေးသား၏ ၀ - ၅ % အထိရောနှော၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

- ဆေးသုတ်မည့်မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ပြီးအညစ်အကြေးများမှ ကင်းစင်နေရမည်။ ဖယောင်း၊ ဆီနှင့် အညစ်အကြေးများကို solvent ဖြင့် သေချာဆေးကြောထားရမည်။ Coating မထပ်ခင် ဆားပျော်ရည်၊ ဖုန်မှုန့် အညစ်အကြေးများကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားထားရမည်။

အရောင်အဆင်း

- အကြည်ရောင်

ဂုဏ်သတ္တိများ

- Epoxy resin အမျိုးအစားကိုသုံးထားသဖြင့် ကုပ်အားမြင့်မားသည်။
- ပွန်းတိုက်တိုက်စားမှု ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ပြီး နေ၊ ရေ၊ လေ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည်။
- သံထည်မျက်နှာပြင်များ သံချေးတက်ခြင်း၊ ကြွပ်ဆတ်ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
- ပင်လည်လေတိုက်ခတ်မှု နှင့် ဆားရေကို ခုခံနိုင်သည်။
- Special Resin အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဆေးစက်ကျခြင်း၊ စီးကျခြင်း မရှိပဲ မျက်နှာပြင်တွင်နစ်မြုပ်ကုပ်တွယ်ထားနိုင်သည်။
- ခြောက်သွေ့မှုမြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။